

SKLÁŘSKÝ PÍSEK - ST 40

síta mm	zbytek		propad
	g	%	%
0,800	0	0	100,00
0,630	0,20	0,20	99,80
0,500	1,70	1,70	98,10
0,400	6,70	6,70	91,40
0,315	16,20	16,20	75,20
0,200	39,80	39,80	35,40
0,100	34,10	34,10	1,30
< 0,100	1,30	1,30	0,00
celkem	100	100	

Fe ₂ O ₃ %	0,040
MK _{calc} Střední velikost zrn mm	0,248
AFS	60,84
d ₅₀ mm:	0,242
d ₇₅ mm:	0,170
d ₂₅ mm:	0,314
log w	58,53
log w %	58,53
S _{th} Teoretický povrch cm ² /g:	103,60
n _{th} Teoretický specifický počet zrn ks/g	117621

